# <Japanese Patent Application Laid-Open No. 53-56268>

The present invention relates to a manufacturing method of a bright decorative sheet characterized in that a pattern (2) is printed on a base paper (1) with ink in which a fluorescent dye and a pearl pigment are blended, and the paper (1) is impregnated with a thermosetting resin and cured. An object of the invention is to provide a bright decorative sheet exhibiting soft brilliance.

In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a manufacturing method of a bright decorative sheet, wherein a pattern is printed on a base paper in ink which is a blending of a fluorescent dye and a pearl pigment, and the base paper is impregnated with a thermosetting resin and cured.

## 19日本国特許庁.

## ⑪特許出願公開

# 公開特許公報

昭53-56268

⊕Int. Cl.\*

0)特

識別記号

◎日本分類 庁内整理番号25(5) J 2 7224-37

❹公開 昭和53年(1978)5月22日

B 32 B 31/12 // B 41 M 1/16 B 44 C 1/20

25(5) A 3 7224—37 116 E 0 6920—27

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

## ②光輝性化粧板の製造法

願 昭51—131866

②出 願 昭51(1976)10月30日

⑩発 明 者 下嘉男

門真市大字門真1048番地 松下

電工株式会社内

⑪出 願 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

個代 理 人 弁理士 石田長七

#### 明 紐 書

## 1. 発明の名称

光輝性化粧板の製造法

### 8.特許請求の範囲

整光染料とパール類料とが配合されたインク にて原紙に模様を印刷し、この原紙に熱硬化性樹 脂を含要させて硬化せしめることを特徴とする光 輝性化粧板の製造法。

## 8. 発明の詳細な説明

本発明は、登光染料とパール銀料とが配合された。原紙(1) に模様(2)を印刷し、この原紙(1)に無確化性側距を含浸させて硬化せしめることを特徴とする光輝性化粧板の製造法に保り、その目的とするところは柔和な光沢を呈する光輝性化粧板の製造法を提供するにある。

以下本発明を添付図に基づいて詳細に説明する。 添付図は費層板の製造例を示すもので、例えばフェノール機脂のようを熱硬化性機脂が含要された複数枚のコア紙(3)、(3)の上にパターン紙を載

せ、その上に例えば透明メラミン樹脂のような熱 硬化性樹脂が含炭されたオーバレイ紙(4)を重ね合 わせて熱圧成形する。との場合、パターン紙は例 えばチタン紙のような白色の原紙(1)に模様(2)を印 刷し例えばメラミン樹脂を含及させたものである が、模様似を印刷するインクとして螢光染料とパ - り顔料とが例えば酢酸セルロース系インクに配 合されたものを用いる。ととで螢光染料としては 例えばフレオレイセン、エオシン等のように柴外 線及び可視光線の照射により励起して螢光を発す るものであれば任意のものを用いることができ、 またパール顔科とは例えば雲母にTiO。をコーテイ グレたものであつて粒色が 5 0~7 0 μ程度のも のが用いられる。尚、螢光染料とパール顔料との 比は30/10~50/50の範囲が好ましい。 これは蛍光染料が30/ 7.0より少ないとパール 光沢が遏制になつて螢光が見かけ上消蔵してしま い、また50/50よりも多くなるとパール類料 による發光の反射効果が充分に発揮できなくなる ためてある。

お題 5253-56268 (2)

` 以下本発明を実施例に基づいて具体的に説明 する。

## 〔鬼膽例〕

要光染料(フルオレイセン)と粒径が50~70mのパール倒料(雲母に TiO をコーテイン りしたもの)を1:1の混合比で混合してこれを
酢酸セルロース系インク中に投入し、これを用いてチタン紙(80g/m³)に絵柄を印刷してパタ

一ン紙を得た。次の含要量で含要させた。またレーヨン紙(809/m。) にょうミン樹脂を67%の割合で含要させてオーバレイ紙を作製すると共にクラフト紙(8009/m。) にフェノール樹脂を34%含酸を重ね、その上に上記パターン紙を暇せ、関にその上に上記オーバレイ紙を置いて160で、10kg/cm。の条件で30分間熱圧成形したとろ、見る角度によつて絵柄の色相が変化し、しかもりつすらと輝いた化粧板が得られた。

#### 4. 図面の簡単な説明

添付図面は本発明の一実施例のビルドアック 状態の機略断面図であつて、(1) は原紙、(2) は模様 を示す。

代理人 弁理士 石田 長 七

